



Osmoz®

PLOD TECHNOLOGIE ZÁTKOVÁNÍ  
ŠUMIVÝCH VÍN, VE SLUŽBÁCH  
OCHRANY TICHÝCH VÍN.

Bourrassé

Tvůrce řešení uzavírání korkovou zátkou

# Osmoz®

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Obsah 2,4,6- vyslovovatelného TCA	≤ KL*
Vlhkost	6 % +/- 2 %
Délka	44,0 +/- 0,5 mm
Průměr	23,7 +/- 0,5 mm
Průměrná extrakční síla (skleněná zkoušecí hrdla)	15 až 35 daN
Nepropustnost kapalin	≥ 2,0 bar
Nabytí původních rozměrů	≥ 90 % po 3 minutách
Rezidua peroxidů	≤ 0,2 mg / zátka
Prach	≤ 1,0 mg / zátka
Kapilární migrace	Žádná

\* Měřeno mikroextrakcí v pevné fázi (SPME GC/MS nebo GC/ECD) a plynovou chromatografií se spektrometrickou hmotnostní detekcí ve výluhu korkových zátek.  
Přesnost analýzy +/- 0,5 ng/l.

\* KL: Kvantifikační limit = 0,5 ng/l

Naše výrobky odpovídají platným technickým specifikacím, (zkušební metody a technické specifikace podle NF ISO 16420), při «výstupu ze závodu».

## DOPORUČENÍ

### Doporučená délka skladování po lahvování až 12 let\*

### Vhodnost zátka / víno:

V rámci plnění tichých vín do lahví s hrdlem CETIE.

Je na našich zákaznících, aby provedli schvalovací zkoušky dle jejich vlastních podmínek použití.

### Použití:

- Optimální průměr při kompresi: 15,5 mm dle typu objímky.
- Rychlost zátkování ≤ 1250 lahví/hlavu za hodinu.
- Před položením láhve dodržujte dobu stání alespoň 3 minuty ve svislé poloze.

### Uskladnění:

- V temperovaném místě, bez zápachu, zdravém a větraném.
- Pracujte s FIFO (první dovnitř - první ven).
- Optimální doba použitelnosti 6 měsíce od dodání.



\*Podle kvality plošky z masivního korku

Tyto informace jsou poskytnuty v dobré víře a jsou založeny na současném stavu našich znalostí.



Exkluzivní procesy  
dearomatizace:

- VORTEX® pro tělo zátky z  
korkové dřevě,

- VAPOSECUR® pro plošky z  
masivního korku,  
zavřoují ovládnutí aromatického  
profilu zátky Osmoz®.

Osmoz® je tvořena tělem z  
formované mikrokorkové  
dřevě, korunovaným na  
každém konci dvěma  
ploškami přírodního korku,  
noblesní částí přicházející do  
kontaktu s vínem.



N°BV/107/CO.PTX

## Bourrasse

Tvůrce řešení uzavírání korkovou zátkou

B.P. 23 - Route de Lacomian  
40230 TOSSE (FRANCE)

Tel: 05 58 49 99 20  
france@bourrasse.com

Tel: 00 33 558 49 99 26  
export@bourrasse.com

BOURRASSE.COM